

Conception dans un souci de confort, de sensibilité tactile et de sûreté de préhension des instruments délicats

- Latex souple et élastique offrant un remarquable confort
- Construction légère de fine épaisseur délivrant une sensibilité tactile accrue
- Doigts adhésifs facilitant la manipulation des petits objets et des outils délicats
- Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques (sauf EMEA)



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Industrie chimique

Recommandé pour

- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Tests
- Entretien de véhicules
- Contact alimentaire
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Transformation et manipulation d'aliments
- Transformation des aliments, de la viande et du poisson
- Transformation secondaire des aliments



TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Surface externe du gant	Entièrement adhésiée
Normes de contrôle	ISO 13485, ISO 9001
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par boîte
	10 boîtes par carton
	1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Usages variés
Antistatique	Non testé
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	• Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC) • Dibutylthiocarbamate de zinc • Protéines de caoutchouc naturel <i>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</i>

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 18	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 650	≥ 500	ASTM D412

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	69318060	69318070	69318080	69318090	69318100

Normes de performance et conformité réglementaire



Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex

☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr